

版本：2012年3月

3M™ Super 77™多用途喷胶（喷雾罐式）

产品描述

中等粘性、高涂布率、多用途、快干型胶粘剂

产品特性

- 中等粘性、高涂布率、快干型透明粘合剂，用于薄膜、地毯织物、多种轻质泡沫、纸张、纸板、毛毡和布料与涂漆或未涂漆的金属、木材、硬质纸板和其它基材之间的持久粘接。
- 其可提供较高的初粘力，同时具有充足的开放时间，以便对材料进行重新定位。
- 低渗透性，因此外观更佳，涂布率更高。
- 胶线柔软，不塌陷



3M™ Super 77™多用途喷胶（喷雾罐式）

技术信息说明

以下技术信息和数据均为代表值或典型值，不应作为产品规范使用。

典型物理特性

特性	数值	备注
颜色	半透明	
密度	6磅/加仑	
固体含量（按重量）	25 %	
挥发性有机物VOC	51 %	
涂布率	114平方英尺	2.5克/平方英尺
有害气体污染物（HAPS）	重量占比0.46%	
CARB认证	否	
GREENGUARD室内空气质量认证®	否	
喷雾形式	气雾	
晾胶时间	15秒-1分钟	
剪切胶粘失效温度--- SAFT	150°F	桦木胶合板的剪切胶粘失效温度测试，1英寸重叠，100克配重，起始温度90°F，每10分钟上升10°F，直至完全脱落。
可燃溶剂	是	
可燃推进剂	是	
主成分	合成弹性体	
开放时间	15秒-15分钟	

可供尺寸

包装尺寸（进口产品）	UPC编号
24液量盎司（净重16.75盎司）	00-021200-21210-9
大尺寸圆筒--29.3磅	00-051115-25776-6
5加仑提桶--32.5磅	00-021200-43793-9
52加仑鼓桶--338磅	00-021200-43813-4

3M™ Super 77™多用途喷胶（喷雾罐式）

储存及保质期

最佳存储温度为60至80°F（16至27°C）。温度越高，通常存储期限越短。温度越低，会引起暂时性粘度增加。库存周转时请遵循“先进先出”原则。

在推荐条件下，如果存储于在未开封的原包装中，自生产之日起，国外罐装的进口产品保存期限为18个月，国内罐装的本地产品保存期限为15个月。

信息

技术信息：本文包含的技术信息、建议和其他声明均基于3M认为具有可靠性的测试或经验，但不确保这些信息的准确性和完整性和代表性。这些信息适用于具有丰富知识和技术技能的人员，以便对信息进行评估和应用自己的知情判断。任何3M或第三方知识产权不得授权或暗示该信息。

产品选择和使用：在特定应用下，3M产品的使用 and 性能受到多种因素影响，这些因素不受3M控制，仅取决于用户知识，受用户控制。因此，评估产品，确定是否适合客户的应用，包括进行工作场所危害评估和审查所有适用的法规 and 标准（例如OSHA、ANSI等），由客户自行负责。未正确评估、选择和使用3M产品和适当的安全产品，或不符合所有适用的安全规定，可能会导致人身伤害、疾病、死亡和/或财产损失。

质保、有限补救措施及免责声明：除非在相关3M产品包装或产品资料上注明有额外的保证，否则3M仅保证在产品发运时每个3M产品均已达到相关3M产品规范。3M不作其他明示或暗示的保证或条件，包括但不限于对产品适销性或适用性（针对某一具体用途）作出的任何暗示性保证或条件，或是因交易过程、商业习惯或惯例而产生的任何暗示的保证。若3M产品无法满足该保修条款，则唯一的补偿是由3M决定，更换该3M产品或返还购买该3M产品的花费。

责任限制：除了上述有限的补偿措施外，除非法律明令禁止，3M对3M产品造成的直接、间接、特殊、附带或结果性损坏或伤害概不负责（包括但不限于利润损失或商业机会），不论所提出的法律或公平理论，包括但不限于担保、合同、疏忽或严格责任。

商标

3M是3M公司的商标。

GREENGUARD室内空气质量认证标记是空气质量科学有限公司拥有的注册认证标记，在Greenguard环境研究所授权下使用。

LEED®是美国绿色建筑委员会（USGBC）的一个注册商标。

3M™ Super 77™多用途喷胶（喷雾罐式）

参考文献

安全数据表（SDS）

https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/SDS-search/results/

?gsaAction=msdsSRA&msdsLocale=en_US&co=ptn&q=77 Multipurpose Spray Adhesive

产品家族

	77喷胶-气雾罐	77喷胶-气缸	77喷胶-桶装
颜色	半透明	半透明	半透明
按重量计算的固体含量（%）	25	27	36
喷雾形式	气雾	气雾	气雾

预防信息

使用本产品前，请参考《产品标签及材料安全数据表》，获取相关的健康和安全信息。如需了解更多健康安全方面的详情，请致电1-800-364-3577或(651)737-6501。

如果您需要获得3M™ 喷胶、溶剂胶、水性胶、密封胶产品和系统相关的技术支持，敬请致电：400-820-8791

有关3M™ 喷胶、溶剂胶、水性胶、密封胶产品的更多详情，敬请访问：www.3m.com/3M/en_US/bonding-and-assembly-us/



3M中国有限公司

欢迎访问 <http://www.3M.com.cn>

总办事处：

上海市上海市虹桥开发区兴义路8号万都中心38楼

邮编：200336 电话：86-21-62753535 传真：86-21-62752343

电话咨询销售代表：

技术热线：+86 4008208791 服务时间：9:00-17:00(仅限技术疑难问题咨询)



扫码关注“3M胶粘之家”微信公众号
获取胶粘产品信息和进行产品真伪查询

欢迎在胶粘之家留下你的问题，
我们会有专员尽快联系您！