



# Bona SuperSport Zone Paint

ZWEI KOMPONENTIGE, WASSERBASIERTE FARBE

Bodenfarbe mit hervorragender Haftung und Deckkraft



Farbe auf PUR-Basis für die Markierung von Teilbereichen und größeren Flächen auf Sportböden. Dank seiner hervorragenden Haftungseigenschaften ist diese mit einer Vielzahl von Oberflächen kompatibel, einschließlich bestehender Holzböden und elastischer Bodenbeläge. Diese Farbe ist auch integraler Bestandteil des SuperSport-Systems von Bona. Dank der Pigmentierung kann eine vollständige Deckkraft in der Regel mit einem Auftrag bei dunkleren Farben, oder zwei Aufträgen bei helleren Farben erreicht werden. Die Farbe ist auf Bestellung in allen RAL- und NCS-Farben erhältlich.

- Hoch pigmentiert für eine hervorragende Deckkraft
- Ultra Schnelle Trocknung
- Geruchsarm

(Stand Juli 2025)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit



# Bona SuperSport Zone Paint

ZWEI KOMPONENTIGE, WASSERBASIERTE FARBE

**Bodenfarbe mit hervorragender Haftung und Deckkraft**

## TECHNISCHE DATEN

<b>Basis:</b>	2-komponentige, wasserbasierter Polyurethan Farbe
<b>Mischungsverhältnis:</b>	1 Teil Bona SuperSport HD Hardener zu 11 Teilen Zone Paint (≈8,2 Vol%)
<b>Topfzeit:</b>	max. 3 Stunden bei 20°C (bei höheren Temperaturen kürzer)
<b>Verdünnen:</b>	Nicht verdünnen. Falls erforderlich 4% Bona Retarder für eine längere offene Zeit
<b>Trockenzeit:</b>	Überlackierbar: ca. 2 - 4 Stunden <sup>1</sup> Endhärte: 3 Tage <sup>1</sup> <sup>1</sup> unter normalen raumklimatischen Bedingungen, 20°C/60% rel. Luftfeuchte
<b>Auftragsgerät:</b>	Bona SuperCoat Roller (11 mm Flor)
<b>Auftragsmenge:</b>	12 bis 15 m <sup>2</sup> /Liter (70-90 g/m <sup>2</sup> ) pro Auftrag
<b>Giscode:</b>	W2/DD+
<b>Sicherheit:</b>	Farbe/Lack: nicht kennzeichnungspflichtig Härter/Hardener: kennzeichnungspflichtig, s. Sicherheitsdatenblatt
<b>Werkzeuge reinigen:</b>	Werkzeuge können unmittelbar nach dem Benutzen mit Wasser gereinigt werden, ausgehärtete Reste können nur mit Aceton entfernt werden
<b>Lagerfähigkeit:</b>	im ungeöffneten Originalgebinde mind. 2 Jahre ab Herstellungsdatum
<b>Lagerung/Transport:</b>	Nicht unter +5°C lagern u. transportieren, und nicht über +30°C. Ideal bei 5 - 20°C
<b>Gebindeentsorgung:</b>	Deutschland: über DSD Österreich: Bonus Nr. 3551
<b>Lieferform:</b>	5 Liter inkl. Härter (4,6 Liter Farbe und 0,4 Liter Härter)

Beachten Sie auch die Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern

## OBERFLÄCHEN VORBEREITUNG

Es muss darauf geachtet werden, dass der Bodenbelag vollständig frei von Verunreinigungen ist, die die Haftung von Bona SuperSport Zone Paint negativ beeinträchtigen. Die Entfernung von Polishes, Pflegebehandlungen oder anderen Verunreinigungen ist ein wichtiger Schritt für die erfolgreiche Anwendung von Bona SuperSport Zone Paint.

Schleifen Sie neue UV-Lacke von Holzböden mit Bona Diamond Abrasives (240er Körnung) und alle anderen zuvor lackierten Böden mit Bona Diamond Abrasives (120er Körnung) an. Für Holzböden, die bis auf das rohe Holz geschliffen wurden, oder für neue, unbehandelte Holzböden beachten Sie bitte das Technische Merkblatt von Bona SuperSport Primer.

Für elastische Böden hat Bona je nach Bodenbelagstyp und verfügbarer Ausstattung mehrere mögliche Lösungen entwickelt. Bitte konsultieren Sie hierzu unser Bona Resilient Team.

Es wird empfohlen, die Arbeiten so zu planen, dass die nachfolgende Lack- oder Farbschicht innerhalb von 48 Stunden aufgetragen werden. Auf diese Weise kann das Anschleifen der Farbe vermieden werden, welches zu besseren Ergebnissen und einer effizienteren Arbeit führt.

Testen und bewerten Sie immer die Haftung vorab, um die Verträglichkeit mit der Oberfläche sicherzustellen, bevor Sie den gesamten Boden behandeln.

**WARNING:** Linoleumböden und andere poröse Bodenbeläge nehmen leicht Wasser auf. Wenn eine chemische oder nasse Entfernung von alter Politur oder einem anderen Pflegemittel vorgenommen wird, muss der Boden unter guten Bedingungen mindestens 24 Stunden trocknen. Zur Unterstützung des Trocknungsprozesses können Ventilatoren eingesetzt werden. Beachten Sie, dass noch verbliebenes Restwasser und Reinigungschemikalien am Bodenbelag zu Haftungsstörungen führen können!

(Stand Juli 2025)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit



# Bona SuperSport Zone Paint

ZWEI KOMPONENTIGE, WASSERBASIERTE FARBE

## Bodenfarbe mit hervorragender Haftung und Deckkraft

Aufgrund des spezifischen Aufbaus von gegossenen PU-Bodenbelägen besteht die Gefahr der Migration von Bestandteilen in den Bodenbelag, die zu Verfärbungen führen können. Aus diesem Grund empfehlen wir die Verwendung von Bona SuperSport Zone Paint auf vor Ort gegossenen PU-Böden nicht.

Optimale Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 18-22°C und 40-60 % relativer Luftfeuchtigkeit. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit, während niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit die Trocknungszeit verlängern.

## VERSIEGELUNGSEMPFEHLUNGEN

### Sportböden aus Holz

#### Unbehandeltes Holz

- 1 x Bona SuperSport Primer
- 1 x Bona SuperSport ONE/Bona SuperSport HD
- Zwischenschliff, 150er Körnung
- 1-2 x Bona SuperSport Zone Paint
- 1 x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2 x Bona SuperSport ONE/Bona SuperSport HD

#### Fertigparkett mit UV-Lack

Reinigung und Anschliff

- 1-2 x Bona SuperSport Zone Paint
- 1 x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2 x Bona SuperSport HD

### Elastische Sportböden

#### Elastomer/Gummi und PVC

Reinigung und Anschliff

- 1-2 x Bona SuperSport Zone Paint
- 1 x Bona SuperSport Line Paint
- 2 x Bona SuperSport Pure HD

#### Linoleumböden

Reinigung und Anschliff

- 1 x Bona LinoPrime
- 1-2 x Bona SuperSport Zone Paint
- 1 x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2 x Bona SuperSport Pure HD

## VERARBEITUNG

1. Überprüfen Sie den Farbcode und die Chargennummer auf dem Farbbehälter. Verwenden Sie nur Farbe aus der gleichen Chargennummer auf demselben Boden. Alternativ kann die gesamte zu verwendende Farbmenge in einem separaten Behälter vorsichtig miteinander vermischt werden, um die Farbkonsistenz zu gewährleisten.
2. Mischen Sie die Farbe gründlich und gießen Sie die benötigte Menge in einen separaten Behälter, z. B. eine Bona Mixing Bucket (Mischeimer).

(Stand Juli 2025)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit



# Bona SuperSport Zone Paint

ZWEI KOMPONENTIGE, WASSERBASIERTE FARBE

## Bodenfarbe mit hervorragender Haftung und Deckkraft

3. Geben Sie unter maschinellem Rühren langsam 8,2 % Bona SuperSport HD Hardener (eine volle Flasche pro Eimer) in den Mischeimer. Mindestens 1 Minute lang gründlich maschinell umrühren.
4. Lassen Sie die Mischung vor dem Auftragen mindestens 5 Minuten vorreagieren und verwenden Sie die Mischung innerhalb der empfohlenen Topfzeit von maximal 3 Stunden.
5. Die Mischfarbe mit einem Bona SuperCoat Roller (11 mm Flor) bei ca. 12 - 15 m<sup>2</sup>/l auftragen. Rollen Sie mit einer gleichmäßigen, fließenden Bewegung und vermeiden Sie Pfützenbildungen.
6. Normalerweise ist ein zusätzlicher Auftrag von Bona SuperSport Zone Paint nicht erforderlich, und Sie können mit 1 bis 2 Schichten des entsprechenden Bona SuperSport Lacks fortfahren. Um eine gute Haftung zu gewährleisten, sollte die nächste Schicht, sei es Farbe oder Lack, innerhalb von maximal 48 Stunden aufgetragen werden. Wird diese Frist überschritten, muss ein Zwischenschliff mit einem Bona Scrad Pad vorgenommen werden. Nach dem Schleifen muss die Oberfläche vor dem Auftragen der nächsten Schicht gründlich entstaubt werden.

**Hinweis:** Bona SuperSport Zone Paint sollte niemals als Endversiegelung verwendet werden.

**Tipp:** Das Zwischenschleifen eines Auftrags sollte am besten vermieden werden, da dabei immer die Gefahr besteht, dass die Farbgebung gestört wird, was in diesem Fall einen weiteren Auftrag erforderlich macht. Wenn bekannt ist, dass z. B. mehr als 48 Stunden nach dem letzten Auftrag der Bona SuperSport Zone Paint benötigt werden, um die Linienmarkierung fertigzustellen, ist es am besten, innerhalb von 48 Stunden eine Schicht Bona SuperSport Lack auf die Bona SuperSport Zone Paint aufzutragen und dann mit der Linienmarkierung fortzufahren. Der Lack kann dann vor weiteren Schichten zwischengeschliffen werden, ohne dass die Gefahr besteht, dass die Färbung der Bona SuperSport Zone Paint gestört wird.

## WICHTIG

- Weichmacher, die in Materialien wie Teppichunterlagen, Möbelbeinen, Rollen und Klebstoffen zur Befestigung enthalten sind, können zu Anweichungen und Verfärbungen führen. Der Kontakt mit Haarfärbemitteln oder Gummireifen von Autos, Fahrrädern und Kinderwagen kann zu einer dauerhaften, irreversiblen Verfärbung der Oberfläche führen. Verwenden Sie einen Schutz oder vermeiden Sie den Kontakt vollständig.
- Aufgrund der spezifischen Zusammensetzung von PU-Bodenbelägen besteht die Gefahr der Migration von Bestandteilen aus dem Bodenbelag, die zu Verfärbungen führen können. Aus diesem Grund raten wir von der Verwendung von Bona SuperSport Zone Paint auf PU-Böden ab.

### Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probestellen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

**Service Telefonnummer Deutschland: 0 800 2662349**

**Service Telefonnummer Österreich 0 800 225282**

(Stand Juli 2025)

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle bisherigen Technischen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit